



Пескоструйный 12 bar (180 psi)

Премиальное качество

Внутренний слой: черный токопроводящий NR - износостойкий 50 mm³ (ISO 4649/A)

Усиление: высокопрочная текстильная оплетка

Наружный слой: черный SBR/NR — стойкий к истиранию и воздействию озона, перфорированный

Применение: абразивоструйная обработка поверхностей

Длительный срок службы в тяжелых условиях

Температурный режим: -40 °C +80 °C (-40 °F +176 °F)

mm	in	m	in	bar	ps	bar	ps	m	in	%	kg/	lb/ft
13,0	1/2"	27,00	1,06	12	180	36	540	m			0,540	0,37
19,0	3/4"	33,00	1,30	12	180	36	540				0,700	0,48
19,0	3/4"	38,00	1,50	12	180	36	540				0,990	0,67
19,0	3/4"	40,00	1,57	12	180	36	540				1,150	0,78
25,0	1"	39,00	1,54	12	180	36	540				0,860	0,58
25,0	1"	48,00	1,89	12	180	36	540				1,520	1,03
32,0	1 1/4"	48,00	1,89	12	180	36	540				1,220	0,82
32,0	1 1/4"	55,00	2,17	12	180	36	540				1,810	1,22
38,0	1 1/2"	55,00	2,17	12	180	36	540				1,630	1,10
38,0	1 1/2"	60,00	2,36	12	180	36	540				2,050	1,38
51,0	2"	71,00	2,80	12	180	36	540				2,380	1,60
51,0	2"	73,00	2,87	12	180	36	540				2,640	1,78
51,0	2"	76,00	2,99	12	180	36	540				2,910	1,96